

ACCELERATOR 351

STANDARD DE FIRMĂ NR. 444/2017

TIPUL PRODUSULUI

Acceleratorul 351 este o soluție folosită pentru accelerarea uscării pentru seria 351 Chimititan.

PROPRIETĂȚI

Singura utilizare a Acceleratorului seria 351 este pentru accelerarea reticularii produselor din seria acrilă – poliuretanică 351 (grund, vopsea intermediară, email, lac).

DOMENII DE APLICARE

Se folosește numai pentru accelerarea produselor din seria 351.

CARACTERISTICI TEHNICE

Accelerator seria 351 are următoarele caracteristici:

- Aspect: lichid omogen, galbui, cu miros caracteristic.
- Densitate relativă, 20°C, kg/l: $1,02 \pm 0,02$
- Conținutul în substanțe nevolatile, %: 9 ± 2 (SR EN ISO 3251-2019)

Se adaugă în raport de 0.5-2% față de Email, Vopsea, Grund 351, se amestecă iar apoi se pune și Intaritorul 351 HS aferent.

Se micșorează timpul de uscare însă și pot life-ul (viabilitatea) amestecului se micșorează semnificativ! (la adaos de Accelerator 351: 2%, viabilitatea amestecului este de 1 ora la 20°C)!

MODALITĂȚI DE AMBALARE:

Recipienți de 5 l sau de 1 l cu închidere etanșă.

MĂSURI DE SIGURANȚA ȘI SECURITATE A MUNCII

Se vor lua toate măsurile de protecție a muncii impuse de lucrul cu substanțe inflamabile.

Vopsirea se va face numai în spații bine ventilate.

Focul deschis și fumatul sunt interzise.

Se recomandă evitarea inhalării vaporilor de solvenți volatili și evitarea contactului direct al pielii cu vopseaua.

VALABILITATE:

24 luni de la data fabricației, în ambalaje originale, închise etanș, depozitate în spații închise ferite de umiditate, departe de surse de încălzire, la temperaturi cuprinse între +5°C și +30°C. .

NOTĂ:

Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această fișă, numai în cazul respectării condițiilor de aplicare și a raportului de amestecare între componenți.

Pentru orice informație suplimentară contactați serviciul tehnic al firmei.

Revizia febr 2023