



BAIȚ PE BAZĂ DE SOLVENT SERIA 533

STANDARD DE FIRMĂ NR.418/2013

TIPUL PRODUSULUI :	Baiț monocomponent pe bază de rasini alchidice uretanizate, cu uscare fizică, folosit pentru protecția și colorarea lemnului, la interior și exterior
PROPRIETĂȚI :	<input type="checkbox"/> Uscare rapidă, bună etalare, colorare uniformă.
DOMENII DE APLICARE :	<input type="checkbox"/> Industria mobilei, domeniul DIY, tâmplărie, garduri din lemn, cabane.
CARACTERISTICI TEHNICE :	Se fabrică în culorile de bază imitație fibră diverse nuanțe de lemn, sau în alte culori solicitate de beneficiar . Conținutul în solide, % masic: 40±0,5 % (SR EN ISO 3251:2019). Consum specific teoretic: 80 – 100 g / m.p. /un strat. Grosime peliculă, la un strat: 5 – 10 μm, uscat Timp de uscare: 20-30 minute, 20°C (STAS 2875/1975). Punct de inflamabilitate, Abel-Penski: 25°C. Se încadrează conform HG 735/2006 în categoria A, subcategoria f, SBS, valoare limită COV (de la 01.01.2010): 700 g/l, conținut maxim de COV pentru produsul gata de utilizare 625 g/l.
DILUANT RECOMANDAT:	Produsul se folosește nediluat. Pentru spălarea echipamentului de aplicare se folosește diluant seria 503.
METODE DE APLICARE:	Pensulă, pistol cu aer comprimat, burete.
PREGĂTIREA SUPRAFEȚELOR:	Se aplică pe suprafețe din lemn, curățate, degresate, desprăfuite, uscate.
CONDIȚII DE APLICARE:	<input type="checkbox"/> Temperatura de aplicare: min. 5°C <input type="checkbox"/> Umiditatea relativă a aerului: max. 70%. <input type="checkbox"/> Umiditatea lemnului: max. 12%. <input type="checkbox"/> Se aplică 1-2 straturi, aplicarea mai multor straturi duce la obținerea de nuanțe mai închise.
ECHIPAMENT DE VOPSIRE:	Pistol cu aer comprimat: - duză: 1,2 mm; presiune: 3 - 4 atm.
MODALITĂȚI DE AMBALARE:	Recipienti de 22 l, 5l, închise etanș.
MĂSURI DE PROTECȚIE A MUNCII ȘI DE PREVENIRE A INCENDIILOR	Se vor lua toate măsurile de protecție a muncii impuse de lucrul cu substanțe inflamabile. Vopsirea se va face numai în spații bine ventilate. Focul deschis și fumatul sunt interzise. Se recomandă evitarea inhalării vaporilor de solvenți volatili și evitarea contactului direct al pielii cu vopseaua.
VALABILITATE:	12 luni de la data fabricației.

NOTĂ:

Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această fișă, numai în cazul respectării condițiilor de aplicare și a raportului de amestecare între componente.

Pentru orice informație suplimentară contactați serviciul tehnic al firmei.

Revizia febr 2023

Bait solvent 533- Standard de firmă nr.418,

Pag.1 din 1

Revizia apr 2018