



## INTARITOR SERIA 302

STANDARD DE FIRMĂ NR.110/1997

- TIPUL PRODUSULUI :** Întăritorul seria 302 este o soluție de poliamidoamine în solvenți aromatici.
- PROPRIETĂȚI :**  Singura utilizare a întăritorului seria 302 este la reticularea produselor din seria 302 (grund, vopsea intermediară, email, lac), întăritorul seria 302 având rolul de coreactant în sistemele epoxidice, în mecanismul de formare a peliculei.
- DOMENII DE APLICARE :**  Se folosește numai pentru reticularea (întărirea) produselor din seria 302.
- CARACTERISTICI TEHNICE:** Întăritorul seria 302 are următoarele caracteristici:
- Aspect: lichid omogen, ușor gălbui, cu miros caracteristic.
  - Densitate relativă, 20°C, kg/l: 0,91 ± 0,02
  - Conținut în substanțe nevolatile, %: 42±3
    - Punct de inflamabilitate (Abel – Penski): 31°C
  - Greutatea echivalentă atomi de H, rășină solidă 160 – 180
  - Pot-life, în amestec cu componenta epoxidică, 20°C, ore: 8
  - Raportul de amestecare cu componenta epoxidică depinde de tipul componentei epoxidice (grund seria 302, vopsea intermediară seria 302, email seria 302, lac seria 302).
- MODALITĂȚI DE AMBALARE:** Recipienți de 22 l, 5 l, 1 l, cu închidere etanșă.
- MĂSURI DE SIGURANȚA SI SECURITATE A MUNCII** Se vor lua toate măsurile de protecție a muncii impuse de lucrul cu substanțe inflamabile.  
Vopsirea se va face numai în spații bine ventilate.  
Focul deschis și fumatul sunt interzise.  
Se recomandă evitarea inhalării vaporilor de solvenți volatili și evitarea contactului direct al pielii cu vopseaua.
- VALABILITATE:** 12 luni de la data fabricației.

### NOTĂ:

Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această fișă, numai în cazul respectării condițiilor de aplicare și a raportului de amestecare între componenți.

Pentru orice informație suplimentară contactați serviciul tehnic al firmei.

