

**CHIMTITAN****INTARITOR 302 W**

STANDARD DE FIRMĂ NR.363/2007

<b>TIPUL PRODUSULUI :</b>	Întăritorul seria 302 W este o rasina epoxidica lichida.
<b>PROPRIETĂȚI :</b>	o Singura utilizare a întăritorului seria 302 W este la reticularea produselor din seria 302 W (grund, email, lac), întăritorul seria 302 W având rolul de coreactant în sistemele epoxidice, în mecanismul de formare a peliculei.
<b>DOMENII DE APLICARE :</b>	o Se folosește numai pentru reticularea (întărirea) produselor din seria 302 W.
<b>CARACTERISTICI TEHNICE:</b>	Întăritorul seria 302 W are următoarele caracteristici:  o Aspect: lichid omogen, ușor gălbui, cu miros caracteristic. o Densitate relativă, 20°C, kg/l: $1,04 \pm 0,02$ (SR ISO 2811/1995) o Conținutul în solide,% masic: $99 \pm 1 \%$ (SR ISO 3251-94) o Pot – life, în amestec cu componenta epoxidică, 20°C, ore: 1 – 2 o Raportul de amestecare cu componenta epoxidică depinde de tipul componentei epoxidice (grund seria 302 W, email seria 302 W, lac seria 302 W).
<b>MODALITĂȚI DE AMBALARE:</b>	Recipienți din material plastic (HDPE) de diverse capacități, cu închidere etanșă.
<b>VALABILITATE:</b>	12 luni de la data fabricației, pentru fiecare component separat.

**NOTĂ:**

Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această fișă, numai în cazul respectării condițiilor de aplicare și a raportului de amestecare între componenți.

Pentru orice informație suplimentară contactați serviciul tehnic al firmei.

