



## INTARITOR SERIA 359

STANDARD DE FIRMĂ NR. 409/2010

### TIPUL PRODUSULUI

Întăritorul seria 359 este o rasina epoxidica lichida.

### PROPRIETĂȚI

□ Singura utilizare a întăritorului seria 359 este la reticularea produselor din seria acrilu – epoxidica 359, întăritorul seria 359 este coreactant în mecanismul de formare a peliculelor acrilu – epoxidica, întăritorul având rolul de componentă epoxi.

### DOMENII DE APLICARE

□ Se folosește numai pentru reticularea produselor din seria 359.

### CARACTERISTICI TEHNICE

Întăritorul seria 359 are următoarele caracteristici:

- Aspect: lichid omogen, incolor, cu miros caracteristic.
- Densitate relativă, 20°C, kg/l:  $0,99 \pm 0,02$
- Conținutul în substanțe nevolatile, %:  $98 \pm 2$  (SR EN ISO 3251:2019)
- Punct de inflamabilitate (Abel – Penski):  $158 \text{ }^\circ\text{C}$
- VOC, g/l, maxim: 0

### MODALITĂȚI DE AMBALARE:

Recipienți de 5 l sau de 1 l cu închidere etanșă.

### MĂSURI DE SIGURANTA SI SECURITATE A MUNCII

Se vor lua toate măsurile de protecție a muncii impuse de lucrul cu substanțe inflamabile.  
Vopsirea se va face numai în spații bine ventilate.  
Focul deschis și fumatul sunt interzise.  
Se recomandă evitarea inhalării vaporilor de solvenți volatili și evitarea contactului direct al pielii cu vopseaua.

### VALABILITATE:

12 luni de la data fabricației, în ambalaje originale, închise etanș, depozitate în spații închise ferite de umiditate, departe de surse de încălzire, la temperaturi cuprinse între +5°C și +30°C. .

### NOTĂ:

Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această fișă, numai în cazul respectării condițiilor de aplicare și a raportului de amestecare între componenți.

Pentru orice informație suplimentară contactați serviciul tehnic al firmei.

Întăritor seria 359 – Standard de firmă nr.409,

Pag.1 din 1

Revizia febr 2023

Revizia apr 2018