



AMORSA PIGMENTATA CU CUART *TUCAN*

STANDARD DE FIRMĂ NR. 394/2009

TIPUL PRODUSULUI :	TUCAN - Amorsa pigmentata cu cuarț este un grund de imbibare și acoperire pe baza de latex acrilic-stiren, funcționat, cu uscare rapidă. Este un produs ecologic						
PROPRIETĂȚI :	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> TUCAN – Amorsa pigmentata cu cuarț se aplica atât la interior cât și la exterior pentru amorsarea suprafețelor absorbante în vederea măririi aderenței la suport și micșorarea consumului specific al produsului ce urmează a fi aplicat ulterior, asigurând în același timp și acoperirea parțială a suportului pe care se aplica.<input type="checkbox"/> Pelicula prezintă o bună permeabilitate la vaporii de apă, înlesnind astfel respirația suportului.<input type="checkbox"/> Are aderență excelentă la suporturile din construcții: tencuieli uzuale de var-ciment, ciment-var, gleturi de var și ipsos, caramida, BCA, azbociment, plăci de ipsos, plăci de gips-carton, beton.<input type="checkbox"/> Pelicula obținută poate fi acoperită cu Vopsele lavabile TUCAN cu efect structurat pentru interior și exterior, Vopsele texturate decorative TUCAN, Tencuieli decorative TUCAN, TUCAN CUART.<input type="checkbox"/> Datorită conținutului de cuarț și rășina acrilică din compoziție, pelicula conferă aderență ridicată straturilor aplicate ulterior .						
DOMENII DE APLICARE :	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Finisarea interioară sau exterioară a construcțiilor civile și industriale.<input type="checkbox"/> Domeniul DIY (Do it yourself).						
CARACTERISTICI TEHNICE :	<p>Amorsa pigmentata cu cuarț TUCAN este albă. Se poate nuanța cu ajutorul Pastelor universale TUCAN în nuanța vopselei lavabile sau a tencuiei decorative cu care acestea se va acoperi.</p> <p>Mecanismul de uscare: uscare fizică (prin coalescență).</p> <p>Conținutul în solide, % masic: $69 \pm 2 \%$ (SR EN ISO 3251:2019).</p> <p>Viscozitate Brookfield, 20 rpm. Rot.6, 20°C: 7000-8000CP (IL-8.2.4-03-R1).</p> <p>Consum specific teoretic: cca.200 g/ m²/ un strat, variind în funcție de gradul de absorbție al suportului. Valoarea exactă a consumului se va determina în urma unei probe.</p> <p>Densitate: $1,65 \pm 0,05$ Kg/l (SR EN ISO 2811-1:2016)</p> <p>pH : 7 – 8 (IL-8.2.4-03-R1).</p> <p>Timp de uscare: - la atingere, 20°C: 30 minute - totală, 20°C: 2 ore. (SR EN ISO 1517-1999, IL-8.2.4.-03-R1)</p> <p>Se încadrează conform HG 735/2006 în categoria A, subcategoria g, SBA, valoare limită COV (de la 01.01.2010): 30 g/l, conținut maxim de COV pentru produsul gata de utilizare : 22 g/l.</p>						
PROPRIETĂȚILE PELICULEI:	<table><tr><td>Aspect peliculă</td><td>mat, cu granule decuarț</td><td>vizual</td></tr><tr><td>Flexibilitate pe dorn cilindric, mm:</td><td>1</td><td>SR EN ISO 1519/2003</td></tr></table>	Aspect peliculă	mat, cu granule decuarț	vizual	Flexibilitate pe dorn cilindric, mm:	1	SR EN ISO 1519/2003
Aspect peliculă	mat, cu granule decuarț	vizual					
Flexibilitate pe dorn cilindric, mm:	1	SR EN ISO 1519/2003					
DILUANT RECOMANDAT:	Apă.						
METODE DE APLICARE:	Rola, pensulă. Pentru o bună penetrare a suportului, se recomandă aplicarea cu pensula.						



PREGĂTIREA SUPRAFEȚELOR:

Suprafața pe care se aplica trebuie să fie curată, compactă, rezistentă, uscată, degresată și desprăfuită. Tencuielile noi trebuie să aibă o vechime de min 28 zile. Zonele reparate de pe tencuielile vechi trebuie să fie uscate. Umiditatea suportului trebuie să fie de maxim 8 %. Eventualele găuri se chituiesc cu Chit pentru reparații TUCAN.

Suprafețele vechi acoperite cu var sau humă se curată complet.

ATENȚIE: Amorsa pigmentată cu cuarț – TUCAN nu se aplică peste var sau humă.

Amorsa pigmentată cu cuarț TUCAN nu se amestecă sub nici o formă cu var sau humă, deoarece acest lucru îi strică complet calitățile peliculogene.

Amorsa pigmentată cu cuarț TUCAN poate fi aplicată și peste straturi vechi de vopsele lavabile, vopsele matuite alchidice sau de ulei. Eventualele găuri se chituiesc cu Chit pentru reparații TUCAN, se curată petele, iar zonele lucioase se asperizează cu hartie abrazivă. Apoi suprafața se desprăfuieste.

CONDIȚII DE APLICARE:

- Temperatura de aplicare: min. 5°C (atât a mediului ambiant cât și a suportului pe care se aplică).
- Umiditatea relativă a aerului: max. 70%
- Produsul nu se aplică sub acțiunea puternică a razelor solare, pe ploaie sau pe vânt puternic.
- Se aplică nediluat sau diluat cu max. 10 % apă.
- Se aplică, în mod normal, un singur strat de Amorsa pigmentată cuarț - TUCAN.

ECHIPAMENT DE VOPSIRE:

Pensulă, rolă.
Pentru o mai bună penetrare a suportului este indicat să fie aplicat cu pensula.

MODALITĂȚI DE AMBALARE:

Recipienți din material plastic (HDPE) de diverse capacități, cu închidere etansă.

MĂSURI DE PROTECȚIE A MUNCII

Produsul nu este toxic și nici inflamabil și, în consecință, nu sunt necesare măsuri speciale de protecție.

Vopsirea se va face numai în spații bine ventilate.

În cazul contactului direct cu pielea, se spală imediat cu apă.

VALABILITATE:

12 luni de la data fabricației (A SE FERİ DE ÎNGHEȚ).

NOTĂ:

Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această fișă, numai în cazul respectării condițiilor de aplicare.

Pentru orice informație suplimentară contactați serviciul tehnic al firmei.